


Vorbereitung zum Heisswachsen (mit Bügeleisen)

1) Reinigen des Belages:

Ski mit Plexiklinge abziehen und Ausbürsten mit grober Bronzebürste (oder Nylonbürste) von Skispitze Richtung Skiende, damit Wachs- und Schmutzrückstände entfernt werden. (Event. Belagsbeschädigungen ausbessern (mit Stick ausgießen oder mit feinem Schleifpapier oder Stahlklinge bearbeiten).

Bei grober Verunreinigung kann der Belag auch mit dem Wachsentsferner (oder Siliconentsferner) gereinigt u. anschl. trocken gerieben werden (Belag sollte aber dann mind. 1 Std. zum Lüften Zeit haben!)



2) Grundwachs Auftragen:

Wachs mit dem Bügeleisen erwärmen und auf den Belag aufreiben (harte Wachse auftropfen). Beim Bügeln der Wachse sollte keine starke Rauchentwicklung entstehen (da sonst das Bügeleisen zu heiß ist und das Wachs verbrennt)



3) Mit richtiger Bügeltemperatur bügeln:

2 bis 3 Mal von der Spitze Richtung Skiende über den Belag fahren, es sollte hinter dem Bügeleisen ein ca. 5 cm langer, flüssiger Wachsfilm vorhanden sein.



4) Belag, Seitenwangen und Rillen mit Plexiklinge sauber abziehen:

Bei harten Wachsen noch im handwarmen Zustand abziehen (immer von der Skispitze zum Skiende) oder abkühlen lassen und vor dem abziehen nochmals leicht erwärmen. Weiche Wachse werden erst nach dem Abkühlen (ca. 15 min) abgezogen. WICHTIG – Scharfe Plexiklinge verwenden und sauber arbeiten!

Das Wachs am Belag muss wieder total abgezogen sein !!



5) Ausbürsten:

Ausbürsten mit Rosshaar oder Nylon hart. Es muss solange gebürstet werden, **bis die Belagstruktur sichtbar wird !!**



6) Polieren:

Mit Nylonstrumpf (alte Strümpfe von Mutti) oder Polierfließ ordentlich polieren!



WICHTIG:

Beim präparieren der Ski alle Arbeitsschritte von der Skispitze in Richtung Skiende durchführen !!!